

## Контурная шпатлевка для пластиков

### Характеристики

Эластичная контурная шпатлевка для ремонта пластиковых деталей. Имеет прекрасную адгезию к пластикам, высокую эластичность, быстро сохнет и отлично шлифуется.

### Применение

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена, высушена и обезжирена. Отшлифуйте поверхность перед нанесением шпатлевки. Удалите старое лакокрасочное покрытие, которое имеет плохую адгезию. Не наносите шпатлевку на термопластичное покрытие или на грунты, содержащие кислоты. Перед применением тщательно перемешайте шпатлевку с отвердителем 2900. Наносите в пределах рекомендуемого температурного диапазона (температура объекта должна быть не ниже +10°C).

Сушка:

Шлифовать после сушки при 20°C: через 20 – 30 минут, после сушки при 60°C: через 5 – 10 минут.

Шлифование:

Шлифовать «по сухому» абразивами P120 – P400.

### Технические характеристики

Соотношение смешивания	100 : 2
Отвердитель	2900 ВРО
Жизнеспособность (20°C)	4 – 5 минут
Шлифование	прим. через 20 – 30 минут (темп. объекта 20°C)
Цвет	темно-серый (примерно RAL 7024)
Основа связующего	ненасыщенные полиэфирные смолы
Доля сухого остатка	прим. 84 % по весу
Плотность (DIN 51 757)	1.858 кг/л

### Транспортировка и хранение

Срок хранения: не менее 1 года при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке.