

1К Шпатлёвка нитроцеллюлозная

Характеристики

Однокомпонентная тонкая шпатлевка на основе нитроцеллюлозы для устранения царапин и сколов на лакокрасочном покрытии.

- Устраняет дефекты, которые могут оставаться после нанесения шпатлевок и наполнителей
- Не требуется смешивания с отвердителем
- Тонкая и пластичная
- Легко шлифуется
- Поверхности для нанесения: сталь, отвержденное оригинальное / ремонтное лакокрасочное покрытие.

Содержание летучих органических соединений (VOC)

Предельная концентрация VOC в данном продукте (категория B/e) по нормам ЕС:
840 г/л.

Концентрация VOC в данном продукте: не более 440 г/л.

Применение

Производственные условия: температура от +10°C, относительная влажность воздуха до 75%.

Нанесение

Шпателем

Сушка

Повторное нанесение и шлифование через 1 – 2 час при температуре поверхности 20°C

Обезжирьте, удалите загрязнения и отшлифуйте поверхность. Полностью удалите старое однокомпонентное покрытие. Затем нанесите шпатлевку 2625. Избегайте наносить шпатлевку толщиной более 80 мкм на слой и давайте выдержку между слоями 1 час. После сушки 4CR 2625 шлифуется без каких-либо затруднений. Далее следуйте стандартной процедуре ремонта лакокрасочного покрытия.

Технические характеристики

Цвет	серый
Количество в упаковке	250 грамм
Толщина сухой пленки	макс. 80 мкм на 1 слой
Межслойная выдержка	прим.1 час

Хранение и транспортировка

Срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке: 1 год