



Art.- No: 6.4185.1000  
6.4185.4000

# 4185

Инструкция по применению

Редакция от 19.09.2019| Стр. 1/1

## 2К Универсальный наполнитель 4:1 серый

### Характеристики

4CR 4185 – это двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина сухой пленки 60-250 мкм). Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия. Может быть использован для точечного ремонта.

- Обеспечивает отличную защиту от коррозии
- Обладает высокой укрывающей способностью
- В процессе сушки не усаживается
- Легко шлифуется
- Может подкрашиваться путем добавления до 25% объема двухкомпонентных акриловых или полиуретановых эмалей.

### Применение

Производственные условия: температура от +10°C, относительная влажность воздуха до 75%.

#### Нанесение

Распыление пневматическим окрасочным пистолетом

Давление на входе в пистолет: 1.7 – 2.0 бар

Диаметр дюзы: 1.3 – 1.9 мм

Количество слоев: 1 – 3.

#### Сушка

При температуре поверхности 60°C: 30 – 40 минут

Инфракрасная сушка: 20 минут

При температуре поверхности 20°C: 1 – 3 часа.

#### Шлифование

Рекомендуемые абразивы для шлифования «по сухому»: P360 – P500.

### Технические характеристики

Укрывающая способность	5 – 6 м <sup>2</sup> /л
Цвет	серый
Соотношение смешивания с отвердителем	4:1 по объему с 4CR 0407
Разбавитель	0 – 25% 4CR 0505
Вязкость распыления при 20°C	30 – 35 секунд DIN 4 мм
Жизнеспособность при 20°C	0.5 – 2 часа
Толщина сухой пленки	60 – 250 мкм
Межслойная выдержка	10 минут
Концентрация VOC в данном продукте	не более 540 г/л

### Хранение и транспортировка

Срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке: 3 года

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

**... выбор профессионалов.**