



2К Универсальный наполнитель 4:1 белый

Характеристики

4CR 4195 – это двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина сухой пленки 60-250 мкм). Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия. Может быть использован для точечного ремонта.

- Обеспечивает отличную защиту от коррозии
- Обладает высокой укрывающей способностью
- В процессе сушки не усаживается
- Легко шлифуется
- Может подкрашиваться путем добавления до 25% об. двухкомпонентных акриловых или полиуретановых эмалей.

Применение

Производственные условия: температура от +10°C, относительная влажность воздуха до 75%.

Нанесение

Распыление пневматическим окрасочным пистолетом

Давление на входе в пистолет: 1.7 – 2.0 бар

Диаметр дюзы: 1.3 – 1.9 мм

Количество слоев: 1 – 3

Сушка

При температуре поверхности 60°C: 30 – 40 минут

Инфракрасная сушка: 20 минут

При температуре поверхности 20°C: 1 – 3 часа.

Шлифование

Рекомендуемые абразивы для шлифования «по сухому»: P360 – P500.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Укрывающая способность | 5 – 6 м ² /л |
| Цвет | белый |
| Соотношение смешивания с отвердителем | 4:1 по объему с 4CR 0407 |
| Разбавитель | 0 – 25% 4CR 0505 |
| Вязкость распыления при 20°C | 30 – 35 секунд DIN 4 мм |
| Жизнеспособность при 20°C | 0.5 – 2 часа |
| Толщина сухой пленки | 60 – 250 мкм |
| Межслойная выдержка | 10 минут |
| Концентрация VOC в данном продукте | не более 540 г/л |

Хранение и транспортировка

Срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке: 3 года

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

... выбор профессионалов.