



Грунт для пластиков

Характеристики

Однокомпонентный грунт подходит для обработки практически всех видов пластиков: ПВХ, акрилонитрил-бутадиен-стирол, стеклопластики на основе эпоксидных смол, полибутилентерефталат, полиамид, поликарбонат, полиоксиметилен, сополимер PP/EPDM, полифениленоксид, полиуретан жесткий, полиуретан мягкий.

Применение

Производственные условия: температура от +10°C и относительная влажность воздуха до 75%.

Пневматическое распыление:

Давление распыления: следуйте рекомендациям производителя окрасочного пистолета

Диаметр дюзы: 1.2 – 1.4 мм

Количество проходов: 1

Сушка:

При температуре объекта 20°C: дальнейшая обработка через 10 мин.

Технические характеристики

Вязкость готового материала при 20°C	12 – 15 сек 4 мм DIN
Толщина слоя / сухой пленки	3-5 мкм (избегайте нанесения толстого слоя)
Время отверждения / Промежуточная выдержка	прим. 10 минут
Цвет	прозрачно-серебристый

Хранение и транспортировка

Срок хранения: не менее 3 лет в плотно закрытой оригинальной упаковке.

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

... выбор профессионалов.